

23.05.2002

Cahier des charges type 3.203

**Egalisation de sols en béton avec le mortier flexible de ragréage et de lissage, à prise rapide
DEITERMANN GM 10, GM 25 ou GM 40 et pose de peinture époxy EUROLAN FK 42**

Posi- tion	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total
01		Remarque Les directives de mise en œuvre de la société Heidelberger Bauchemie GmbH – Marque Deitermann- doivent être suivies. Elles sont décrites dans les notices techniques suivantes: DEITERMANN GM 10 EUROLAN FK 42 DEITERMANN GM 25 EUROLAN TG 4 DEITERMANN GM 40 PLASTIKOL 8 Le présent cahier des charges décrit le ragréage de sols (dalle béton, chape ciment avec ou sans chauffage et chape anhydrite) avec un mortier flexible de ragréage et de lissage, à 1 composant à prise rapide. L'égalisation s'effectue en une seule opération. Le revêtement associé sur le mortier est une peinture à base de résine époxydique, à 2 composants en phase aqueuse. Le présent cahier des charges concerne les travaux intérieurs. m² Préparation, support Eliminer les saletés, les anciennes peintures et les couches de mortier farinantes ou friables altérant l'adhérence par ex. par grenailage, fraisage ou meulage, de manière à obtenir un support suffisamment portant. Indiquer la méthode de mise en œuvre. Le support doit être absorbant et présenter une résistance à l'arrachement d'au moins 1,5 N/mm². Méthode de travail: _____		
02		m Collage, bande Coller au mastic acrylique PLASTIKOL 8 une bande flexible de désolidarisation (10 mm d'épaisseur) le long des éléments de construction limitrophes (murs, remontées etc.) et autour des éléments traversant le plancher (poteaux etc.). Consommation: bande 1,05 m/m.		
03		m² Primaire d'accrochage, non solvanté Appliquer le primaire d'accrochage non solvanté à 1 composant EUROLAN TG 4, dilué à l'eau à raison de 1 : 3 en volume. Consommation: EUROLAN TG 4 de 100 à 200 g/m².		
04		m² Ragréage, mortier flexible auto-lissant, max. 10 mm Appliquer le mortier flexible de ragréage et de lissage, à 1 composant à prise rapide DEITERMANN GM 10 à l'épaisseur requise de min. 2 mm jusqu'à max. 10 mm. Consommation: DEITERMANN GM 10 env. 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur.		
Report EURO				

			Report EURO		
Posi- tion	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total	
05		Position alternative m² Ragréage, mortier flexible auto-lissant, max. 25 mm Appliquer le mortier flexible de ragréage et de lissage, à 1 composant à prise rapide DEITERMANN GM 25 à l'épaisseur requise de min. 2 mm jusqu'à max. 25 mm. Consommation: DEITERMANN GM 25 env. 1,4 kg/m² et par mm d'épaisseur.			
06		Position alternative m² Ragréage, mortier flexible auto-lissant, max. 40 mm Appliquer le mortier flexible de ragréage et de lissage, à 1 composant à prise rapide DEITERMANN GM 40 à l'épaisseur requise de min. 2 mm jusqu'à max. 40 mm. Consommation: DEITERMANN GM 40 env. 1,4 kg/m² et par mm d'épaisseur.			
07		m² Protection, peinture En cas d'utilisation directe (sans revêtement associé) et/ou en contact intermittent avec l'eau, appliquer la résine époxydique colorée, à 2 composants en phase aqueuse EUROLAN FK 42 au rouleau en 2 couches, après séchage complet du mortier DEITERMANN GM 10 / GM 25 ou GM 40. Consommation: EUROLAN FK 42: 1 ^{ère} application env. 200 g/m² de liant, gâché dans de l'eau à raison de 1 volume pour 0,2 volume d'eau, EUROLAN FK 42: 2 ^{ème} application env. 200 g/m² non dilué.			
			Total EURO		