

11.11.1998

Cahier des charges type 4.205

Peinture colorée en phase aqueuse EUROLAN FK 42 sur sols.

Epaisseur totale env. 0,3 mm

Posi- tion	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total
01		Remarque Les directives de mise en œuvre de la société Heidelberger Bauchemie GmbH – Marque Deitermann- doivent être suivies. Elles sont décrites dans les notices techniques suivantes : CERINOL KFM EUROLAN FK 41 EUROLAN FK 42		
02		m² Préparation, support Eliminer les saletés, les anciennes peintures de mauvaise adhérence et les parties de béton ou de chape farinantes ou friables, par ex. par grenailage, sablage, fraisage ou meulage de manière à obtenir un support suffisamment portant. Le support doit être absorbant et présenter une résistance à l'arrachement d'au moins 1,5 N/mm²; sa teneur en eau ne doit pas dépasser 5 % en poids.		
03		m² Ragréage, mortier minéral Appliquer le mortier de ragréage à 1 composant, à prise normale CERINOL KFM en épaisseur de max. 2 mm sur le support préparé. Après ressuage du mortier, lisser à la taloche. Après séchage suffisant du mortier, appliquer l'imprégnation époxy. Consommation: CERINOL KFM (poudre) env. 2 kg/m² et par mm d'épaisseur.		
04		m² Primaire transparent, en phase aqueuse Lorsqu'il s'agit de supports normalement ou fortement absorbants, appliquer le primaire transparent à base de résine époxydique, à 2 composants en phase aqueuse EUROLAN FK 41. Consommation: EUROLAN FK 41 env. 150 g/m². Position alternative m² Primaire coloré, en phase aqueuse, à diluer dans l'eau Lorsqu'il s'agit de supports normalement ou fortement absorbants, appliquer le primaire coloré à base de résine époxydique, à 2 composants en phase aqueuse EUROLAN FK 42, dilué à l'eau à raison de 1 vol. pour 0,2 vol. (soit 20% d'eau). Consommation: EUROLAN FK 42 env. 200 g/m². Teinte: _____		
Report EURO				

			Report EURO		
Posi- tion	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total	
05		m² Couche de bouche-porage, phase aqueuse Appliquer une couche de bouche-porage avec un mortier à base d'EUROLAN FK 42 et de silice. Rapport de mélange: 1 volume d'EUROLAN FK 42 et 1,8 volume de silice (0,1 à 0,5 mm). Saupoudrer de la silice (0,1 à 0,5 mm) ou (0,7 à 1,2 mm) sur la couche de bouche-porage encore fraîche. Après la prise de la couche de bouche-porage, éliminer la silice excédentaire. Consommation: EUROLAN FK 42 env. 0,8 kg/m² et par mm d'épaisseur, silice pour saupoudrage (0,1 à 0,5 mm) ou (0,1 à 0,7 mm) env. 2 kg/m². Teinte: _____			
06		m² Peinture de finition colorée, phase aqueuse Après séchage de la peinture et balayage de la silice en excédent, appliquer une fine couche de la peinture EUROLAN FK 42 Consommation: EUROLAN FK 42 de 200 à 600 g/m² selon la rugosité du support. Teinte: _____			
			Total EURO		