

01.01.1996

Cahier des charges type 4.303

Revêtement coloré sans solvant et auto-lissant avec silice

EUROLAN FK 22 sur sols.

Epaisseur totale env. 1,5 mm

Position	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total
01		Remarque Les directives de mise en œuvre de la société Heidelberger Bauchemie GmbH – Marque Deitermann- doivent être suivies. Elles sont décrites dans les notices techniques suivantes: EUROLAN FK 21 EUROLAN FK 28 EUROLAN FK 22		
02		m² Préparation, support Éliminer les saletés, les anciennes peintures de mauvaise adhérence et les parties de béton ou de chape farinantes ou friables, par ex. par grenailage, sablage, fraisage ou meulage de manière à obtenir un support suffisamment portant. Le support doit être absorbant et présenter une résistance à l'arrachement d'au moins 1,5 N/mm²; sa teneur en eau ne doit pas dépasser 5 % en poids.		
03		m² Primaire, non solvanté Lorsqu'il s'agit de supports normalement ou fortement absorbants, appliquer le primaire non solvanté à base de résine époxydique, à 2 composants EUROLAN FK 28 Consommation: EUROLAN FK 28 de 300 à 500 mg/m² selon la porosité du support.		
04		Position alternative m² Primaire, solvanté Lorsqu'il s'agit de supports normalement ou faiblement absorbants, appliquer le primaire solvanté à base de résine époxydique, à 2 composants EUROLAN FK 28. Consommation: EUROLAN FK 21 de 250 à 300 g/m² selon la porosité du support.		
05		m² Revêtement coloré, non solvanté Appliquer un mortier auto-lissant avec la résine époxydique non solvantée, à 2 composants EUROLAN FK 22 et de la silice sur le primaire encore frais. Rapport de mélange: 1 vol. d'EUROLAN FK 22 et 0,8 vol. de silice (0,1 à 0,7 mm). S'il s'agit d'un primaire solvanté, attendre l'évaporation des solvants (délai: de 2 à 4 heures à +20°C). Consommation: EUROLAN FK 22 env. 1,5 kg/m², silice (0,1 à 0,7 mm) env. 1,5 kg/m². Teinte: _____		
			Report EURO	

		Report EURO		
Posi- tion	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total
05		m² Saupoudrage, paillettes Saupoudrer des paillettes PVC sur le revêtement EUROLAN FK 22 encore frais. Consommation: paillettes PVC env. 50 g/m² Teinte: _____		
		Total EURO		