

Cerinol TH

Barbotine d'accrochage à base de ciment pouzzolane. Pour la pose scellée de pierres naturelles et de carrelages au mortier traditionnel

Nature et propriétés

CERINOL TH est une barbotine d'accrochage à base de ciment pouzzolane pour la pose de pierres naturelles ou de carrelages sur un lit de mortier traditionnel.

Caractéristiques

Base	ciment pouzzolane, résines synthétiques, fillers
Solvant	aucun
Couleur	gris
Consistance	poudre
Masse volumique	env. 1,5 kg/dm ³
Application	balai ou taloche crantée
Gâchage	12,5 litres d'eau + 25 kg CERINOL TH
Température d'application	de + 5 °C à + 30 °C (support et air ambiant)
Durée pratique d'utilisation	env. 2 heures
Nettoyage	eau (produit frais); mécaniquement (produit sec)

Domaines d'utilisation

CERINOL TH convient:

- pour la pose sur sols extérieurs et intérieurs
- entre le support (chape ou béton) et le mortier de pose
- entre le mortier de pose et les pierres naturelles ou les carrelages.

Mise en œuvre

Préparation des supports

Humidifier au préalable la chape ou la dalle béton, de manière à ce qu'elles soient mat-humides au moment de l'application du CERINOL TH.

Gâchage

Gâcher max.1 2,5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Application

Appliquer un mortier de pose à base de ciment pouzzolane ou le mortier prêt à l'emploi DETERMANN TM sur la barbotine Cerinol TH **fraîche**. Etaler et égaliser le mortier de pose sur le support à la taloche.

Ensuite appliquer la barbotine selon le format soit au dos des pierres ou des carreaux, soit au peigne sur le mortier de pose **frais**.

Utiliser le mortier de jointoiement CERINOL FN pour les sols intérieurs et le mortier CERINOL Flex pour les sols extérieurs pour le jointoiement entre les pierres naturelles ou les dallages.

Consommation

Consommation de CERINOL TH (mélangé): env. 3 kg/m².
La consommation peut varier en fonction de la planéité du support.

Emballage et stockage

CERINOL TH est livré en sac de 25 kg (poids net).
Entreposé au sec, le produit se conserve au moins 9 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

A faible teneur en chromate (TRGS 613).

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figurent pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.