

Deitermann TM

Mortier au ciment pouzzolane. Pour pose scellée de pierres naturelles en lit épais

Nature et propriétés

- Pour travaux intérieurs et extérieurs
- Bonne tenue (sans écrasement), même sous des pierres lourdes
- Réduit le risque de décoloration des pierres naturelles.

Caractéristiques

Base	additifs sélectionnés, sables, ciments pouzzolanes, fillers sélectionnés
Couleur	gris
Consistance	poudre
Gâchage	selon la consistance souhaitée
Application	spatule, lisseuse
Épaisseur d'application	10 à 50 mm
Durée pratique d'utilisation à + 20 °C	env. 2 à 3 heures
Température d'application	de + 5 °C à + 30 °C (support et air ambiant)
Délai avant mise en circulation pédestre ¹⁾	env. 24 heures
Délai avant mise en service définitive ¹⁾	env. 24 heures
Consommation	env. 17 kg/m ² (poudre) pour 1 cm d'épaisseur
Nettoyage	eau (produit frais)

¹⁾ Ces délais sont donnés pour + 20 °C et 65 % H.R. Ils sont plus longs dans le cas de supports non poreux et/ou de pierres ou de dallages à faible porosité.

Domaines d'utilisation

DEITERMANN TM convient comme mortier de pose au ciment pouzzolane (granulométrie 0 à 4 mm) pour:

- pose en lit épais des pierres naturelles et des dallages sensibles à l'humidité et à la décoloration
- travaux intérieurs et extérieurs.

Mise en œuvre

Préparation des supports

Le support doit être ferme, portant, stable et débarrassé des particules altérant l'adhérence.

Gâchage

Gâcher avec une quantité d'eau suffisante, selon la consistance souhaitée, pour obtenir un mortier sans grumeaux. Utiliser un mélangeur à double spirale ou un malaxeur à mélange forcé.

Barbotine d'accrochage

Appliquer à la brosse la barbotine d'accrochage au ciment pouzzolane CERINOL TH sur le support puis appliquer DEITERMANN TM sans attendre sur la barbotine **fraîche**.

Application

Étaler le mortier à la truelle puis égaliser avec des règles en épaisseur de 10 à 50 mm selon le format et/ou le poids des pierres. Lisser ensuite à la taloche lisse. Selon le format des pierres, appliquer la barbotine d'accrochage CERINOL TH au dos des pierres ou directement sur le mortier de pose DEITERMANN TM. Poser les pierres ou les dallages sur les sillons frais du mortier, positionner en hauteur et à niveau puis presser fortement.

Éliminer immédiatement les résidus de mortier avec une éponge humide.

Jointoiement

Utiliser le mortier CERINOL FN pour les sols intérieurs et le mortier CERINOL Flex pour les sols extérieurs.

Consommation

Env. 17 kg de poudre par m² et cm d'épaisseur.

Emballage et stockage

DEITERMANN TM est livré en sac de 25 kg (poids net).

Entreposé au sec, le produit se conserve au maximum 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

A faible teneur en chromate (TRGS 613).

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels. La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureaient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN

maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr