

Eurolan® 1

Revêtement filmogène de protection bitumineuse, à base de solvant Avec P.V. d'essai.

Nature et propriétés

EUROLAN 1 est un revêtement filmogène de protection bitumineuse, à base de solvant, pour les surfaces enterrées ou hors sol. La peinture offre un bon pouvoir couvrant, sèche rapidement et ne s'écaille pas. Elle est résistante à l'eau, aux acides faibles, aux lessives alcalines, aux vapeurs et aux gaz de fumée.

Propriétés principales:

- Bon pouvoir couvrant
- Applicable au pulvérisateur à faible pression
- Résistant aux acides faibles et lessives alcalines.

Caractéristiques

Base bitume
Solvant oui
Couleur noire
Consistance liquide

Masse volumique env. 0,91 kg/dm³ Extrait sec pondéral env. 60 % env. + 70 °C

ment selon test "bille-

anneau"

Température entre + 5 °C et + 35 °C

d'application

Application pinceau, balai,

pulvérisateur

12 heures

Consommation / sur béton: 200 à 250 couche g/m²

Délai d'attente entre 12 heures

couches

Séchage

Coefficient de résis- $8.000 \mu_{H2O}$

tance à la diffusion de

vapeur d'eau

Nettoyage, dilution essence

Domaines d'utilisation

EUROLAN 1 protège le béton, la maçonnerie, les enduits et les membranes bitumineuses en toiture contre les intempéries et l'humidité.

Limites d'emploi

EUROLAN 1 ne convient ni pour les réservoirs d'eau potable ni pour les silos à fourrage.

Mise en œuvre

Préparation des supports

Le support doit être ferme, portant, stable et libre de toute poussière, saleté, huile de

décoffrage, laitance et parties friables. Les maçonneries doivent être totalement

Application

Appliquer 2 ou 3 couches couvrantes d'EU-ROLAN 1 à la brosse, au balai ou au pulvérisateur à partir du bidon. Dans ce cas, utiliser un appareil à basse pression (au moins 5 à 10 atm pour un débit d'air de 800 à 900 litres / minute) et une buse de 5 mm de diamètre.

Dans le cas de surfaces légèrement humides, appliquer la première couche avec une brosse en frottant pour la faire bien pénétrer.

Délai d'attente entre couche: env 12 heures par temps sec et si la ventilation est bonne.

Aussitôt après la fin des travaux nettoyer les outils et le pulvérisateur au diluant T ou à l'essence.

Ne remblayer les surfaces murales enterrées et recouvertes d'EUROLAN 1 que lorsque la dernière couche EUROLAN 1 est entièrement sèche

Précautions

EUROLAN 1 contient des solvants. Veiller à une bonne ventilation. Ne pas exposer à la lumière directe. Lors de la mise en œuvre, en particulier dans le cas de l'application d'un revêtement interne des réservoirs, respecter les prescriptions de protection des associations professionnelles. Les matériaux contenant des solvants ne doivent pas être mis en œuvre à proximité de produits alimentaires stockés pour éviter toute dégradation gustative.

Consommation

Env. 200 à 250 ml/m² et par couche sur béton

Emballage et stockage

EUROLAN 1 est livré en noir en bidons de 5 litres, 10 litres et 33 litres (contenus nets). Entreposé au sec et au frais, le produit se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DEITERMANN

maxit Group

maxit France 4, rue de Mulhouse 68180 Horbourg-Wihr France Tél. 03 89 20 10 80 Fax 03 89 20 10 75 Internet www.maxit.fr

maxit France Allée de la Luye 01150 Saint-Vulbas France Tél. 04 74 46 20 80 Fax 04 74 61 58 80 Internet www.maxit.fr

maxit France Route de Tritteling 570380 Faulquemont France Tél. 03 87 29 27 70 Fax 03 87 29 38 98 Internet www.maxit.fr