

Eurolan[®] 3 RF

Liquide réactif sur béton en combinaison avec les revêtements bitumineux

Nature et propriétés

EUROLAN 3 RF est un liquide prêt à l'emploi. Il sert à empêcher la formation de bulles avant la pose de revêtements bitumineux sur tous les types de béton et pour éviter le délavage des revêtements bitumineux en cas de pluie menaçante ou de conditions climatiques à forte humidité et à basse température.

Caractéristiques

Base	solution de chlorure de calcium et d'acides organiques
Solvant	aucun
Couleur	jaune clair
Masse volumique	env. 1,22 kg/dm ³
Durée pratique d'utilisation	prêt à l'emploi
Température d'application	d'app- de + 1 °C à + 35 °C (support et air ambiant)
Application	pulvérisateur
Consommation	50 à 100 ml/m ²
Séchage	10 minutes à + 20 °C
Nettoyage	eau

Domaines d'utilisation

EUROLAN 3 RF convient:

- pour empêcher sensiblement la formation de bulles avant la pose de revêtements bitumineux épais d'étanchéité à 1 composant (SUPERFLEX more) ou à 2 composants (PLASTIKOL UDM 2 S, SUPERFLEX 10, 100 ou 100 S) sur tous les types de béton comportant un risque de bullage de par les nombreux nids de gravier et/ou par temps chaud. Dans ce cas il remplace le primaire bitumineux EUROLAN 3 K (dilué à l'eau sur chantier)
- pour éviter instantanément le délavage des revêtements bitumineux épais (voir ci-dessus) en cas de pluie subite lors de l'application. Dans ce cas, il forme aussitôt un film résistant à la pluie.

Mise en œuvre

Préparation des supports

Le support en béton doit être ferme, propre, exempt de taches d'huile, de graisse, de poussière ou de particules altérant l'adhérence (par ex. restes d'huile de décofrage, laitance de ciment).

Application

EUROLAN 3 RF est prêt à l'emploi. Ne pas le diluer à l'eau ou autre produit. Appliquer

EUROLAN 3 RF de manière uniforme sur toute la surface à protéger (soit sur le béton, soit sur la première ou la seconde couche fraîche du revêtement bitumineux), par pulvérisation (max. 3 bar avec une buse fine). Attendre le séchage avant d'appliquer le revêtement d'étanchéité.

Dans le cas où l'on doit appliquer une seconde couche de revêtement bitumineux, il est conseillé de rincer le film sec, afin d'améliorer l'adhérence entre les 2 couches de bitume.

EUROLAN 3 RF sèche en 10 minutes à + 20 °C et 50% H.R.

Précautions

Ne pas stocker EUROLAN 3 RF autrement que dans les emballages d'origine. Protéger les parties métalliques lors de l'application. Rincer aussitôt à l'eau les outils.

Consommation

La consommation varie de 50 à 100 ml/m².

Emballage et stockage

EUROLAN 3 RF est livré en récipient de 5 litres (contenu net). Entreposé à l'abri du gel, le produit se conserve 3 mois min. dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels. La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureaient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr