

Cerinol® F 6

Mortier de joints pour carrelages. Joints minces de max. 6 mm

Classé CG 1 selon norme EN 13888. Avec P.V. d'essai

Nuancier pour CERINOL F 6

CERINOL F 6 est livré dans toutes les teintes ci-contre.

Nos mastics monocomposants aux élastomères silicones PLASTIKOL FDN et FDS sont aussi livrés dans toutes les teintes du nuancier



Pour des raisons de reproduction photographique sur imprimé, les nuances ci-dessus ne peuvent donner qu'une indication approximative des teintes réelles. Pour ce, se référer à notre nuancier.

Nature et propriétés

CERINOL F 6 est un mortier coloré à prise hydraulique et enrichi de résines de synthèse (plastifiants) pour joints de carrelage d'une largeur max. de 6 mm.

Propriétés principales:

- Application aisée
- Pour carrelages au sol et aux murs: par ex. faïence, grès, mosaïque etc.
- Pour travaux intérieurs et extérieurs
- Après durcissement, résistant au gel, à l'eau et stable à la lumière
- Donne une surface lisse, sans faïençage et adhérente aux flancs des joints.

Caractéristiques

Base	liants hydrauliques, pigments, adjuvants, agrégats sélectionnés
Couleurs	nuancier et paragraphe „Emballage et stockage“
Consistance	poudre
Masse volumique	env. 1,25 kg/dm ³
Gâchage	couleurs blanc perle, gris argent, manhattan 6,0 à 6,5 litres par sac de 25 kg ou 1,2 à 1,3 litre par sac de 5 kg autres couleurs 6,5 – 7 litres d'eau par sac de 25 kg ou 1,3 – 1,4 litres d'eau

Température d'application	par sac de 5 kg ou 1 volume d'eau et 3 volumes de poudre à partir de + 5 °C (support et air ambiant)
Application	raclette caoutchouc, taloche feutrée
Largeur des joints	max. 6 mm
Durée pratique d'utilisation	1 – 2 heures
Ouverture au trafic piéton léger ¹⁾	env. 24 heures
Ouverture au trafic piéton définitif ¹⁾	env. 3 jours
Résistance chimique définitive ¹⁾	env. 14 jours
Nettoyage	eau (produit frais)

¹⁾ Ces délais sont donnés à + 20 °C et 65 % H.R.

Domaines d'utilisation

CERINOL F 6 convient pour le jointoiment:

- de revêtement céramiques muraux et au sol: faïence, grès cérame et mosaïque
- de pierres naturelles insensibles aux décolorations
- en travaux intérieurs ou extérieurs
- de locaux humides ou très humides, (balcons, loggias etc.).

Limites d'emploi

Ne pas utiliser CERINOL F 6 dans le cas de pierres naturelles ou artificielles qui sont poreuses et sujettes aux taches, comme par ex. le marbre cristallin. Dans ce cas utiliser **impérativement** le mortier à prise rapide pour joints entre pierres naturelles CERINOL FN pour éviter les décolorations.

Dans le cas de sollicitations mécaniques, par ex. lavages mécaniques répétés et intensifs avec des machines et/ou dans le cas de sollicitations chimiques utiliser le mortier à base de liants hydrauliques DEITERMANN PF ou le mortier époxy DEITERMANN Multipox F ou FK.

Mise en œuvre

Précautions

La coloration du mortier CERINOL F 6 est obtenue uniquement à partir de pigments colorés et stables en milieu alcalin. Le respect des conseils ci-dessous de mise en œuvre assure une coloration uniforme des joints après séchage:

- gâcher le mortier de jointoiment avec la quantité d'eau fixée
- attendre le séchage complet du mortier-colle, du mortier de pose ou de l'adhésif sans ciment, avant de commencer le jointoiment
- ne pas jointoyer des carrelages avec des températures divergentes en surface (par ex. carrelages ensoleillés ou à proximité de tuyauteries chauffantes) au moment de l'application
- couper le chauffage avant le jointoiment pour atteindre la température ambiante. Le remettre en route après séchage complet du CERINOL F 6
- n'appliquer le mortier de jointoiment que sur des surfaces et des flancs de joints d'une porosité uniforme
- jointoyer et nettoyer à l'avancement
- jointoyer entre carrelages sains et adhérents au support.

Vu la diversité des supports et les facteurs pouvant influencer la mise en œuvre, nous ne nous portons pas garants pour l'obtention de joints de couleur uniforme. En particulier dans le cas d'utilisation pour joints extérieurs, certaines décolorations peuvent se manifester avec des couleurs foncées.

Préparation des supports

Gratter les joints jusqu'à une profondeur suffisante et nettoyer la surface carrelée après le début de prise du mortier-colle, du mortier de pose ou de l'adhésif sans ciment. Attendre la fin de prise du produit de collage

avant de commencer le jointoiment proprement dit, pour éviter des décolorations ultérieures du mortier de jointoiment. Humidifier les carrelages poreux.

Gâchage

Suivant la consistance souhaitée pour jointoiment au sol ou au mur:

- 6,5 - 7 litres d'eau par sac de 25 kg ou
- 1,3 - 1,4 litre d'eau par sac de 5 kg ou
- 1 volume d'eau pour 3 volumes de poudre.

Ne pas gâcher plus de mortier que l'on peut utiliser en 1 ou 2 heures. Il est conseillé d'éviter différents mélanges, lesquels risquent de provoquer des décolorations. Dès lors, préparer en un seul mélange la quantité de mortier nécessaire pour une surface définie.

Application

CERINOL F 6 est appliqué au sol à la raclette en caoutchouc; il est appliqué aux murs à la taloche feutrée. Bien faire pénétrer le mortier dans les joints puis tirer l'excédent en diagonale.

Ne pas utiliser de fer à joint comme outil.

Ne pas remplir de mortier les joints de dilatation ou de raccordement.

Après quelques minutes appliquer à nouveau une faible quantité de mortier puis enlever l'excédent avec une éponge **légèrement humide** ou une taloche feutrée par des mouvements en diagonale.

Après séchage du mortier en surface nettoyer à nouveau avec une éponge légèrement humide.

Le séchage du mortier dans des joints entre carreaux à faible porosité (par ex. grès cérame porcelainé) dure plus longtemps. Utiliser éventuellement CERINOL FN ou Flex.

Maintenir le mortier de jointoiment humide le plus longtemps possible pour éviter un séchage trop rapide.

Attendre 14 jours avant d'utiliser des détergents habituels.

Les détergents à forte concentration en acides réduisent la résistance des joints en ciment.

Les surfaces d'un seul tenant doivent comporter des joints de fractionnement et/ou de raccordement remplis par un mastic élastomère à base de caoutchouc-silicone ou autre, par ex. PLASTIKOL FDN ou FDS pour éviter tout risque de fissuration. Utiliser le mastic PLASTIKOL FDU dans les bassins de piscines.

Consommation

La consommation varie entre 0,2 et 1,0 kg/m² selon le format des carreaux et la largeur des joints.

Carrelages aux murs 15 x 15 cm, largeur des joints 3 mm et profondeur des joints 6 mm: env. 0,4 kg de poudre par m².

Carrelages au sol 15 x 20 cm, largeur des joints 3 mm et profondeur des joints 6 mm: env. 0,3 kg de poudre par m².

Mosaïque 10 x 10 cm, largeur des joints 3 mm et profondeur des joints 6 mm: env. 0,6 kg de poudre par m².

Une quantité de 1,5 kg de poudre donne env. 1 litre de mortier de jointoiment.

Emballage et stockage

CERINOL F 6 est livré:

- en sac de 25 kg (poids net) dans les teintes: blanc perle, edelweis, gris argent, gris ciment, gris moyen et manhattan.
- en sac de 5 kg (4 sacs de 5 kg sous film plastique) (poids net) dans les teintes: beige Bahamas, blanc perle, edelweis, gris argent, gris ciment, gris lumière, gris moyen, jasmin, manhattan et pergamon.

Entposé au sec, le produit se conserve 9 mois min. dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

A faible teneur en chromate (TRGS 613).

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureaient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DEITERMANN

maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr