

CERINOL[®] FL

Produit d'étanchéité liquide sans chlorure pour mortiers et enduits

Nature et propriétés

CERINOL FL est un produit d'étanchéité sans chlorure, offrant d'excellentes propriétés plastifiantes et imperméabilisantes aux mortiers et enduits bâtards.

CERINOL FL rend les mortiers imperméables à l'eau, empêche le ressuage et la ségrégation, augmente leur résistance au gel et aux produits chimiques, réduit le besoin en eau de gâchage et réduit le risque de fissuration des enduits.

Caractéristiques

Base	agents plastifiants et porogènes
Masse volumique	env. 1,0 kg/dm ³

Domaines d'utilisation

CERINOL FL rend imperméables tous les ouvrages et les protège de la pluie et de l'humidité du sol d'une manière durable. De même, CERINOL FL peut être utilisé pour les travaux d'enduit à l'intérieur comme à l'extérieur.

Mise en œuvre

CERINOL FL est ajouté à l'eau de gâchage à raison de 1 volume de CERINOL FL pour 40 volumes d'eau.

Pour l'étanchéité des caves, des puits, etc., il convient d'utiliser un mortier au ciment pur. Le mortier bâtard avec ajout de CERINOL FL peut être utilisé dans les cas où un simple effet de barrière contre l'eau suffit, par exemple, pour protéger les enduits de façade contre la pluie. Le verre, l'émail, les matériaux synthétiques, les surfaces anodisées, les alliages légers, les métaux non ferreux et la tôle galvanisée doivent être protégés contre les éclaboussures de produit. Il en est de même des peintures et des laques.

Consommation

Pour 1 m² d'enduit de 1 cm d'épaisseur, il faut env. 50 g et pour 1 m³ de mortier, il faut env. 5 kg de CERINOL FL.

Emballage et stockage

CERINOL FL est livré en bidon de 5 kg et 30 kg (poids nets). Entreposé au sec et à l'abri du gel, le produit

se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels. La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr