

EUROLAN® G

Primaire d'accrochage minéral, coloré, à base de résines synthétiques en dispersion

Nature et propriétés

EUROLAN G est un primaire d'accrochage minéral, résistant à l'eau, à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse. Il améliore l'adhérence des enduits à base de plâtre. De plus, il empêche toute influence néfaste entre le support en béton et l'enduit au plâtre. Pour permettre un meilleur contrôle de l'application, le produit est de couleur vert.

Propriétés principales:

- Améliore l'adhérence
- Pas d'action néfaste entre le béton et l'enduit au plâtre
- Applicable à la brosse, au rouleau et au pulvérisateur
- Sans solvant.

Caractéristiques

Base	résines polymères
Solvant	sans solvant
Couleur	vert
Extrait sec pondéral	env. 77 %
Consistance	semi-épaisse
Masse volumique	env. 1,50 kg/dm ³
Application	brosse, rouleau ou pulvérisateur
Nombre de couches nécessaires	1 ou 2
Rapport de mélange	20 % à l'eau
Consommation (produit dilué)	200 à 300 g/m ² et par couche
Séchage	env. 4 heures
Température d'application	de +5 °C à +25 °C
Dilution	eau
Nettoyage	eau

Domaines d'utilisation

EUROLAN G convient comme primaire d'accrochage:

- sur les murs et plafonds en béton lisse ou brut avant la pose d'enduits à base de plâtre
- uniquement en travaux intérieurs.

Mise en œuvre

Préparation des supports

Le support doit être dépoussiéré et débarrassé de toute trace de corps gras et d'huile. La porosité du support doit être vérifiée en pulvérisant de l'eau. Les résidus de produit décollant doivent être enlevés.

Application

Avant la mise en œuvre, diluer EUROLAN G avec 20 % d'eau. Mélanger de temps à autre le matériau gâché pour le rendre à nouveau bien homogène.

L'application avec une brosse à plafond ou un rouleau en laine de mouton est conseillée.

L'application avec un pulvérisateur peut entraîner à une usure accélérée du pulvérisateur.

L'application doit être bien couvrante et régulière, de manière à obtenir une surface rugueuse et adhérente.

Appliquer à saturation. Veiller à une répartition régulière de la granulométrie. Le séchage est d'env. 4 heures selon la ventilation et le pouvoir absorbant du support. Si l'air est fortement humide et la température est basse, le temps de séchage est plus long.

Température pour la mise en œuvre: entre + 5 °C et + 25 °C.

N'appliquer l'enduit au plâtre que lorsque EUROLAN G est complètement sec.

Consommation

Entre 200 et 300 g/m² (produit dilué) et par couche.

Emballage et stockage

EUROLAN G est livré en vert en bidons de 8 kg et 22 kg (poids nets).

Entreposé au sec et au frais (au-dessus de + 4°C), le produit se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels. La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN

maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr