

TABLEAU DES RÉSISTANCES CHIMIQUES DES MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ

● = résistant > 72 heures
○ = avec résistance limitée
au moins 8 heures et
au plus 72 heures
— = non résistant

	P L A S T I K O L	8	15	18 / 18S	19	FDN	FDS	FDU	FDX	K2D	TK
Acétone		—	—	—	○	—	○	○	○	○	—
Acétate butylique		—	—	—	○	—	—	—	—	●	—
Acétate éthylique		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acide acétique à 1 %		—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Acide acétique à 5 %		—	—	—	●	○	○	○	○	○	—
Acide borique, solution aqueuse saturée		—	—	—	●	—	—	—	—	●	●
Acide chlorhydrique à 5 %		—	—	—	●	—	○	○	○	●	○
Acide chlorhydrique à 20 %		—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Acide chromique à 30 %		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acide citrique à 30 %		—	—	—	●	○	●	●	●	○	○
Acide formique à 10 %		—	—	—	●	○	○	○	○	—	—
Acide formique à 20 %		—	—	—	●	—	—	○	○	○	○
Acide lactique à 5 %		—	—	—	●	●	●	●	●	○	○
Acide lactique à 90 %		—	—	—	○	○	●	●	●	○	—
Acide nitrique à 5 %		—	—	—	○	—	○	●	○	○	—
Acide nitrique à 15 %		—	—	—	○	—	—	○	○	—	—
Acide phosphorique à 5 %		—	—	—	●	—	○	○	○	○	—
Acide phosphorique à 50 %		—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Acide sulfurique à 5 %		—	○	—	●	—	○	●	●	●	○
Acide sulfurique à 25 %		—	—	—	○	—	—	●	●	●	—
Alcool éthylique 20 %		—	—	○	●	○	○	●	●	○	○
Alcool éthylique pur		—	—	—	●	○	○	●	●	●	○
Alcool isopropylique		—	—	—	○	○	○	○	○	●	○
Ammoniaque à 10 %		—	○	○	○	○	○	●	○	○	—
Benzol		—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Carburant diesel		—	○	○	●	—	—	—	—	○	—
Eau		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eau de mer		—	●	●	●	○	○	●	●	●	○
Eau distillée		—	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Essence sans plomb		—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Formaldéhyde à 40 %		—	—	—	○	—	—	—	—	○	○
Fumées industrielles		—	—	●	—	○	○	○	○	—	—
Glycérine		—	—	—	●	—	○	●	○	●	●
Huiles et graisses animales		—	●	●	●	—	○	●	○	●	●
Huiles et graisses végétales		—	●	●	●	—	○	●	●	●	●
Huiles de moteur		—	—	●	○	—	—	○	—	○	○
Lessive de potasse à 5 %		○	○	●	●	—	○	○	—	○	○
Lessive de potasse à 30 %		—	○	○	○	—	—	—	—	●	○
Liquide de freins		—	—	—	○	—	—	—	—	●	—
Mazout		—	—	—	●	—	—	—	—	○	—

[illegible]

Tous les tests de résistance aux substances chimiques indiquées ci-dessus ont été effectués en laboratoire sur des échantillons âgés de 4 semaines pendant une période de 12 mois. Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif car les essais de laboratoire ayant été effectués à + 20 °C avec des substances chimiques pures, dont les caractéristiques peuvent être sensiblement différentes de celles rencontrées dans la pratique. Des améliorations de nos produits peuvent également influencer leur résistance. Leurs modifications éventuelles sont signalées dans nos notices techniques.

L'application de nos produits ne fait pas l'objet d'un contrôle de notre part. C'est pourquoi, nous ne pouvons accorder une garantie que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison, et non sur leur mise en œuvre correcte.

DEITERMANN

maxit Group

DEITERMANN GMBH
Service Export
Lohstraße 61 · D-45711 Datteln
Tél. +49 (23 63) 3 99-0
Fax +49 (23 63) 3 99-5 40
www.deitermann.fr
info@deitermann.de

Deitermann
Hauptstrasse 30 · CH-4127 Birsfelden
Telefon 0 6131178 66
Telefax 0 613127610
www.deitermann.ch

Batichimie et Cie S.e.c.s.
22, Rue de Cessange · L-1320 Luxembourg
Tél. + 352 / 40 2122-1
Fax + 352 / 48 05 99
E-Mail info@batichimie.com
Internet www.batichimie.com

AKI 2000 / S.E.C.
B.P 4 · Chemin du Buala
F-65321 Bordères-sur-l'Echez Cedex
Tél. + 33 / 05 / 62 367517
Fax + 33 / 05 / 62 37 8874
E-Mail aki-2000@wanadoo.fr

Aditec
6, avenue Gustave Ferrié · F-49300 Cholet
Tél. + 33 / 02 / 4155 65 58
Fax + 33 / 02 / 4155 65 94
E-Mail aditec.france@wanadoo.fr

S.A. Lebens
Rue de Liège, 94 · B-4020 Jupille-Liège
Tél. + 32 / 43 / 62 94 23
Fax + 32 / 43 / 62 27 55
E-Mail lebens.deitermann@online.be

Ets. J.M. Dever
Avenue de Philippeville, 211-213
B-6001 Marcinelle
Tél. + 32 / 71/ 36 56 51
Fax + 32 / 71/ 43 83 38
E-Mail jm.dever@swing.be