

Relax[®] 6

Cire sans solvant, pou coffrages lisses

Nature et propriétés

RELAX 6 convient pour tous les coffrages non absorbants tels que les coffrages en acier et plastifiés ainsi que les panneaux en fibre dure.

RELAX 6 s'utilise pour obtenir une surface décoffrée impeccable par ex. pour les bétons apparents. Si les quantités préconisées ne sont pas dépassées, on n'observe aucun changement de teinte du béton, et son revêtement ultérieur ne présente aucun problème. Le coulage du béton frais ne provoque aucune détérioration du film de cire.

Caractéristiques

Base	mélange d'huile et de cire
Solvant	aucun
Masse volumique	env. 0,8 kg/dm ³
Consommation	env. 25 à 80 ml/m ²

Mise en œuvre

Préparation des supports

La surface du coffrage doit être sèche et propre afin d'éviter toute souillure du béton. Lorsqu'ils sont rouillés, les coffrages en acier laissent toujours de traces de rouille sur les surfaces de béton.

Application

RELAX 6 s'applique simplement et rapidement en couche mince, mais couvrante, au moyen d'un chiffon propre ou d'une raclette souple. Enlever la cire en excès au moyen d'une raclette en caoutchouc. Après utilisation, refermer les récipients. Dans le cas de coffrages structurés, la quantité de produit doit être déterminée de manière à éviter les accumulations locales, pour éviter un mauvais démoulage.

Consommation

Env. 26 à 80 ml/m².

Emballage et stockage

RELAX 6 est livré en récipients de 32 litres (contenu net). Entreposé au frais, le produit se conserve 1 an min. dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figurent pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr