

Relax[®] 9 S

Laque pour travaux spéciaux de décoffrage

Nature et propriétés

RELAX 9 S est une laque liquide solvantée, qui possède un excellent pouvoir décoffrant. Elle peut être appliquée à la brosse ou par pulvérisation. Elle sèche rapidement en formant une pellicule résistante aux sollicitations mécaniques.

Caractéristiques

Base	mélange d'hydrocarbures en milieu solvanté
Masse volumique	env. 0,80 kg/dm ³
Couleur	jaunâtre
Consistance	liquide
Solvant	oui
Application	brosse ou pulvérisateur
Consommation	env. 100 - 200 g/m ²
Nettoyage	diluant AX

Domaines d'utilisation

RELAX 9 S convient pour le décoffrage de:

- tuyaux en béton préfabriqués par centrifugation
- coffrages coulissants
- coffrages en béton.

Mise en œuvre

Appliquer 2 ou 3 couches à la brosse ou par pulvérisation. En cas de bétons très poreux ou de grandes surfaces, une troisième couche est recommandée. Ne pas couler de béton tant que les solvants ne se sont pas évaporés et que la pellicule ne s'est pas encore formée. Ne pas utiliser sous la pluie ni dans des endroits humides.

Enlever les coulées au diluant AX.

Les restes jaunâtres sur les coffrages coulissants sont éliminés au jet à haute pression.

Consommation

Dépend de la nature du support: env. 100 - 200 g/m² et par passe.

Emballage et stockage

RELAX 9 S est livré en fût de 200 litres et en bidon de 32 litres (contenus nets). Entrposé au sec et à l'abri du gel, ce produit se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figurent pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr