

Plastikol 4 V

Primaire bitumineux à base de solvants

Nature et propriétés

PLASTIKOL 4 V est un primaire bitumineux contenant des solvants. Il convient avant la pose de membranes bitumineuses collées à chaud ou de revêtements bitumineux appliqués à froid.

Caractéristiques

Base	mélange d'isomères bitumineux
Solvants	oui
Couleur	noire
Consistance	liquide
Densité	env. 0,9 kg/dm ³
Extrait sec	38 %
Application	brosse de maçon, balai de couvreur, brosse, rouleau, pulvérisateur
Temps de séchage	selon la température et l'application
Température de mise en œuvre	Au moins + 1°C
Nettoyage (produit frais)	diluant AX (produit frais); white spirit (produit sec)

Domaines d'application

PLASTIKOL 4 V convient comme primaire:

- sur supports secs
- sur béton avant la pose de membranes bitumineuses collées à chaud
- sur sur béton ou sur anciens feutres bitumés avant la pose des revêtements bitumineux solvantés applicables à froid PLASTKOL 2 ou PLASTIKOL NFB.

Mise en œuvre

Le support doit être sec, dépoussiéré, exempt de traces de graisses et hors gel.

Avant de poser les membranes bitumineuses ou les revêtements bitumineux solvantés applicables à froid PLASTKOL 2 ou PLASTIKOL NFB, les solvants doivent être totalement évaporés.

Dans le cas de supports métalliques non ferreux, tels que aluminium ou zinc, appliquer PLASTIKOL 4 V en plusieurs passes, de manière à ce que le support soit totalement recouvert.

Consommation

Selon le type d'application : environ 165 à 335 ml/m².

Emballage et stockage

PLASTIKOL 4 V est livré en bidons de 32 litres et de 12 litres (contenus nets). Entreposé au sec, le produit se conserve 12 mois min. dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

L'application de nos produits ne fait pas l'objet d'un contrôle de notre part. C'est pourquoi, nous ne pouvons accorder une garantie que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison, et non sur leur mise en œuvre correcte.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention des accidents matériels et corporels.

La présente notice annule et remplace les précédentes données sur ce produit.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient dans la présente notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr

