

Tableau des résistances chimiques

Mastics

	P L A S T I K O L	8	15	18	19	FDN	FDS	FDU	FDX	K 2 D	TK
● = résistant > 72 heures											
○ = avec résistance limitée au moins 8 heures et au plus 72 heures											
— = non résistant											
Acétone		—	—	—	○	—	○	○	○	○	—
Acétate butylique		—	—	—	○	—	—	—	—	●	—
Acétate éthylique		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acide acétique à 1 %		—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Acide acétique à 5 %		—	—	—	●	○	○	○	○	○	—
Acide borique, solution aqueuse saturée		—	—		●	—	—	—	—	●	●
Acide chlorhydrique à 5 %		—	—		●	—	○	○	○	●	○
Acide chlorhydrique à 20 %		—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Acide chromique à 30 %		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acide citrique à 30 %		—	—	—	●	○	●	●	●	○	○
Acide formique à 10 %		—	—	—	●	○	○	○	○	—	—
Acide formique à 20 %		—	—	—	●	—	—	○	○	○	○
Acide lactique à 5 %		—	—	—	●	●	●	●	●	○	○
Acide lactique à 90 %		—	—	—	○	○	●	●	●	○	—
Acide nitrique à 5 %		—	—	—	○	—	○	●	○	○	—
Acide nitrique à 15 %		—	—	—	○	—	—	○	○	—	—
Acide phosphorique à 5 %		—	—	—	●	—	○	○	○	○	—
Acide phosphorique à 50 %		—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Acide sulfurique à 5 %		—	○	—	●	—	○	●	●	●	○
Acide sulfurique à 25 %		—	—	—	○	—	—	●	●	●	—
Alcool éthylique 20 %		—	—	○	●	○	○	●	●	○	○
Alcool éthylique pur		—	—	—	●	○	○	●	●	●	○
Alcool isopropylique		—	—	—	○	○	○	○	○	●	○
Ammoniaque à 10 %		—	○	○	○	○	○	●	○	○	—
Benzol		—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Carburant diesel		—	○	○	●	—	—	—	—	○	—
Eau		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eau de mer		—	●	●	●	○	○	●	●	●	○
Eau distillée		—	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Essence sans plomb		—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Formaldéhyde à 40 %		—	—	—	○	—	—	—	—	○	○
Fumées industrielles		—	—	●	—	○	○	○	○	—	—
Glycérine		—	—	—	●	—	○	●	○	●	●
Huiles et graisses animales		—	●	●	●	—	○	●	○	●	●
Huiles et graisses végétales		—	●	●	●	—	○	●	●	●	●
Huiles de moteur		—	—	●	○	—	—	○	—	○	○
Lessive de potasse à 5 %		○	○	●	●	—	○	○	—	○	○
Lessive de potasse à 30 %		—	○	○	○	—	—	—	—	●	○
Liquide de freins		—	—	—	○	—	—	—	—	●	—
Mazout		—	—	—	●	—	—	—	—	○	—

Methylisobutylcétone	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Sel de cuisine à 30 %	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Solution de chlorure ferrique (III) à 1 %	—	—	—	●	—	○	○	○	—	—
Solution de chlorure ferrique (III) à 10 %	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Soude caustique à 30 %	—	○	●	○	—	—	—	—	●	—
Super sans plomb	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Toluol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Xylol	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif, car les essais de laboratoire ayant été effectués à + 20 °C avec des substances chimiques pures, dont les caractéristiques peuvent être sensiblement différentes de celles rencontrées dans la pratique.

Des améliorations de nos produits peuvent également influencer leur résistance. Leurs modifications éventuelles sont signalées dans nos notices techniques.

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN

maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr

