

Tableau des résistances chimiques

Deitermann DS

● = résistant

○ = moyennement résistant, mais au moins 7 jours

— = non résistant

Acides inorganiques	Acide phosphorique 2 %	—	Acide sulfurique 1 %	○
	Acide nitrique 2 %	—	Acide sulfurique 10 %	—
	Acide chlorhydrique 2 %	○		
Acides organiques	Acide ascorbique 5 %	—	Acide acétique 5 %	—
	Acide ascorbique 10 %	—	Acide lactique 10 %	○
	Acide acétique 2 %	○	Acide citrique 5 %	—
Lessives alcalines	Solution d'ammoniac 5 %	●	Soude caustique 5 %	○
	Potasse caustique 5 %	○	Soude caustique 45 %	○
	Potasse caustique 45 %	○		
Carburants et huiles	Essence sans plomb	●	Huile minérale	●
	Super sans plomb	●	Liquide de freins	○
	Diesel	●	Huile alimentaire	●
	Fuel	●		
Hydrocarbures	Acétone	●	Pétrole	●
	Benzène	●	White spirit	○
	Ethanol	●	Toluène	●
	Isopropanol	●	Xylène	●
Divers	Jus de pomme	○	Produit nettoyant pour sanitaires	—
	Soda	○	Jus de choucroute	—
	Eau distillée	●	Solution sucrée 5 %	—
	Solution de chlorure ferrique 20 %	—	Solution sucrée 10 %	—
	Jus de pamplemousse	—	Glycérine	○
	Solution de sulfate de sodium 4 %	●	Eau de mer	●
	Solution de sulfate de sodium, sat.	●	Solution de sel de cuisine 30 %	●
	Solution de sulfate d'ammonium, sat.	—	Peroxyde d'hydrogène 30 %	—
	Jus d'orange	—	Solution formaldéhyde	●
Lisier	Lisier de poules *	●	Lisier synthétique A	—
	Lisier de porcs *	●	Lisier synthétique B	●

Les tests de résistance aux différents agents chimiques ont été effectués sur des échantillons de 4 semaines en laboratoire sur une période de 6 mois.

* La durée des tests a été de 12 mois.

Les informations figurant dans ce tableau sont données à titre indicatif et sans engagement, car les analyses effectuées en laboratoire à + 20 °C avec des substances d'essai chimiquement pures, peuvent différer considérablement des conditions réelles sur chantier.

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite

DETERMANN

maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr